

FIŞĂ TEHNICĂ
Plăci comprimate pentru garnituri de etanşare

TECHNICAL DATA SHEET
Compressed sheets for sealing gaskets

MARSIT FA-A2 ARMAT

Caracterizarea materialului

Material de etanşare fără azbest având în compoziţie fibre aramidice şi materiale de umplutură minerale liate cu cauciuc butadien – acrilonitrilic şi natural cu armătură metalică din ţesătură de sărmă.

Description of the material

Asbestos-free sealing material composition having aramid fibers and mineral fillers bonded with rubber butadiene - acrylonitrile and natural fabric reinforced with metal wire.

Mod de livrare

- Plăci format standard 1.500mm X 1.500mm ± 5%;
- Plăci formate speciale: 1.500mm X 3.000mm;
- Plăcile se livrează grafitate pe ambele fețe.

How is delivered

- Sheets, standard size: 1.500mm X 1.500mm ± 5%;
- Sheets, standard size: 1.500mm X 3.000mm;
- The sheets delivered graphitized on both sides.

Domenii de utilizare tipică

Etansari in industria petrochimica, automobilistica, industria navală.

Fields of typical application

Seals in the petrochemical, automobile, marine industry.

Condiții de lucru

- Temperatura maximă: instantanea: 400 °C, continuă: 300 °C
- Presiune maximă: 120 bar.

Working condition

- Maximum temperature: instant: 400°C, continues: 300°C
- Maximum pressure: 120 bar.

Grosimi

- 1 ÷ 5 mm;
- Abateri limită la grosime: peste 1 mm: ± 10% mm

Thickness

- 1 ÷ 5 mm;
- Limited tolerance: above 1 mm: ± 10% mm.

Caracteristici (Characteristics)

Date generale (General Data)	Liant (Binder) Culoare (Colors)	NBR + NR Negru, grafitat pe ambele fețe (Black, graphited on both faces)			
Caracteristici fizico-chimice pentru grosimea de 2 mm (Physical-chemical characteristics for thickness of 2 mm)	Densitate (Density)	DIN 3754 (SR3498/2-2000)	Kg/dm ³	2,3±0,3	
	Pierderi prin calcinare (Loss on ignition)	DIN 52911 (SR3498/3-2000)	%	Max. 36	
	Rezistență la presiune și temperatură constantă (Resistance to constant temperature and pressure) 16h la 300°C 16h la 175°C	DIN 52913 (SF26/4-2009)	N/mm ² N/mm ²	Min. 25 Min. 31	
	Compresibilitate (Compressibility)	ASTM F36J (SR3498/6-2000)	%	5÷15	
	Revenire elastică (Recovery)	ASTM F36J (SR3498/6-2000)	%	Min. 40	
	Rezistență la tracțiune pe direcție transversală (Tensile strength on transversal direction)	DIN 52910 (SR3498/4-2000)	N/mm ²	Min. 17	
	Rezistență față de fluide: Ulei (Oil) ASTM 3 - variația masei (weight variation) - variația grosimii (thickness variation)	ASTM F146 (SF26/6-2000) 5 h 150°C 5 h 150°C	% %	Max. 15 Max. 10	
	Carburant (Fuel) ASTM B - variația masei (weight variation) - variația grosimii (thickness variation)	5 h 20°C - 25°C 5 h 20°C - 25°C	% %	Max. 15 Max. 10	
	Lichid antigel (Antifreeze solution) - variația masei (weight variation) - variația grosimii (thickness variation)	5 h 110°C 5 h 110°C	% %	Max. 20 Max. 15	

- Valorile pentru temperatură și presiunea maximă de lucru sunt informative, ele depinzând de sistemul real de etanșare utilizat fiind necesară încercarea materialului în condiții reale de funcționare. Valorile maxime pentru presiune și temperatură nu trebuie să fie utilizate simultan.

(- Values for maximum working temperature and pressure are only for information, they depend on the real used sealing system and it is required to test the material in real working condition. The maximum values for temperature and pressure should not be used simultaneously).